


PSR工法 ②


Polymer cement mortar magnetite
Structure Reinforce

〈MGコーティング工法〉 RC床版下面増厚補強工法

PSR工法 標準施工断面図




PSR工法の施工フロー図



施工例



ケレン工



補強鉄筋取付工



鉄筋防錆



増厚工



完成

	試験名称	規格	規格強度
タイプⅠ	付着強度	建研式接着力試験機	1.5N/mm ² 以上
	促進耐候性試験	JIS K 5400	3000時間異常なし
	中性化抑制試験		コンクリートの1/5以下
	凍結融解	JHS 308 1992	異常なし
タイプⅡ	圧縮強度	JIS A 1172	23.5N/mm ² 以上
	曲げ強度	JIS A 1172	7.3N/mm ² 以上
	引張強度	JIS A 1113	2.4N/mm ² 以上
	静弾性係数	JSTM C 7103T	0.8~1.8×10 ⁴ N/mm ²